

ŚREDNIE PARAMETRY TECHNICZNE
Nazwa cementu: **CEMENT CEM IV/B(V) 32,5 R**

Badania wykonane w okresie: od 02.1.2023 do 31.1.2023

Lp	Właściwość	Wymagania wg wg PN-EN 197-1	Wynik badań
1	Zmiany objętości	≤ 10 mm	0,25 mm
2	Początek czasu wiązania	min 75 min	302 min
3	Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach	≥ 10 MPa	14,3 MPa
4	Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach	$\geq 32,5$ MPa	41,7 MPa

Częstochowa 31.01.2023

Wyniki badań zestawil :

Kierownik Laboratorium
mgr inż. Wojciech Paclerpnik
ITB Nr 2682/7164 z dn. 30.10.84